

Livaro 228 IB

Technický list



Specifikace produktu

Rigidní vinylová podlaha SPC + IXPE integrovaná podložka	EN ISO 10582	DoP LIV2026
Rozměry		228 x 1524 x 5(4+1) (0.55) mm
	Balení	6 / 2.085 m² / 17.26 kg
	Paleta	60 / 125.1 m² / 1090 kg
Hustota	EN ISO 23996	± 2050 kg/m³
Instalace		I4F Drop Lock
Různá		8
Textura		Synchronní struktura dřeva (EIR)
Povrchová úprava		Matný lesk (2-4 %)
Drážka		Pravidelná drážka
Uroveň lesku pod úhlem 60°		2-4 %
Záruční podmínky	Residenční záruka	35 let
	Komerční záruka	20 let
Zátěžová třída	EN ISO 10874	Třída 23, Třída 33
		Intenzivní komerční zatížení
		

Prázdná pole označují rozdíly mezi barvami v rámci kolekce. Konkrétní údaje pro jednotlivé barvy naleznete v tabulce níže.

Proměnné v rámci kolekce

	Povrchová úprava	Textura	Drážka
LIV 228 IB-645	Matný lesk (2-4 %)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Pravidelná drážka
LIV 228 IB-646	Matný lesk (2-4 %)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Pravidelná drážka
LIV 228 IB-647	Matný lesk (2-4 %)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Pravidelná drážka
LIV 228 IB-648	Matný lesk (2-4 %)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Pravidelná drážka
LIV 228 IB-649	Matný lesk (2-4 %)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Pravidelná drážka

Livaro 228 IB

Technický list



Vlastnosti produktu

Vlastnosti		Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Požární odolnost		EN 13501-1		Bfl-s1
Odolnost vůči otlakům		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.05 mm
Rozměrová stabilita		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.05 %
Odolnost proti UV záření		EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Odolnost proti skluzu		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.48) / R10
Ochrana proti poškrábání		EN 16094	$\leq$ MSR-A2 / $\leq$ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Odolnost proti skvrnám		EN 438-2		Skupina 1 a 2 : třída 5 Skupina 3 : třída 5
Opotřebení kancelářskou židlí		EN 4918 (25000 cycles)	Pouze mírná změna	Bez viditelného poškození
Tepelný odpor		EN 12664	< 0.15	0.032 m²K/W
Podlahové vytápění				OK (max. +28°C)
Elektrická vodivost (antistatické)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Bakteriální růst				Nefunguje jako substrát
Utlum kročejového zvuku		EN ISO 10140		ΔL_w 19 dB (IXPE integrovaná podložka)

Livaro 228 IB

Technický list



Životní prostředí

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Certifikace / štítky kvality vnitřního ovzduší			Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH			V souladu s předpisy
TVOC (28 dní)	EN 16516		< 5 µg/m³
Obsah pentachlorofenolu	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< detekovatelný limit
Recyklovaný obsah			13 %

Emise formaldehydu

CE-Marking - EN 14041	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.005 mg/m³

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: www.parquetvinyl.cz

