

Mantaro 232 IB

Technický list



Specifikace produktu

Rigidní vinylová podlaha SPC + IXPE integrovaná podložka	EN ISO 10582	DoP PV2021
Rozměry	Lamela	
	Balení	5 lamel / 1.777 m ² / 21 kg
	Paleta	48 / 85.296 m ² / 1018 kg
Hustota	EN ISO 23996	± 1750 kg/m ³
Instalace		I4F Drop Lock
Různá lamel		60
Textura		Synchronní struktura dřeva (EIR)
Povrchová úprava		
Drážka		4 -stranná frézovaná drážka
Uroveň lesku pod úhlem 60°		2-4 %
Záruční podmínky	Residenční záruka	35 let
	Komerční záruka	20 let
Zátěžová třída	EN ISO 10874	Třída 23, Třída 34
		Velmi intenzivní komerční zatížení



Prázdná pole označují rozdíly mezi barvami v rámci kolekce. Konkrétní údaje pro jednotlivé barvy naleznete v tabulce níže.

Proměnné v rámci kolekce

	Povrchová úprava	Textura	Drážka
MAN 232 IB-24-5611	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	4 -stranná frézovaná drážka
MAN 232 IB-24-5614	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	4 -stranná frézovaná drážka
MAN 232 IB-24-5616	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	4 -stranná frézovaná drážka
MAN 232 IB-24-5619	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	4 -stranná frézovaná drážka
MAN 232 IB-24-5620	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	4 -stranná frézovaná drážka
MAN 232 IB-5611	Matný lesk (2-4 %)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	4 -stranná frézovaná drážka

Mantaro 232 IB

Technický list



Vlastnosti produktu

Vlastnosti		Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Požární odolnost		EN 13501-1		Bfl-s1
Odolnost vůči otlakům		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.04 mm
Rozměrová stabilita		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Odolnost proti UV záření		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Odolnost proti skluzu		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.40) / R10
Ochrana proti poškrábání		EN 16094	$\leq$ MSR-A2, $\leq$ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Odolnost proti skvrnám		EN 438-2		Skupina 1 a 2 : třída 5 Skupina 3 : třída 5
Opotřebení kancelářskou židlí		EN 4918 (25000 cycles)	Pouze mírná změna	Bez viditelného poškození
Tepelný odpor		EN 12664	< 0.15	0.047 m²K/W
Podlahové vytápění				OK (max. +28°C)
Elektrická vodivost (antistatické)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Bakteriální růst				Nefunguje jako substrát
Utlum kročejového zvuku		EN ISO 10140		ΔL_w 19 dB (IXPE integrovaná podložka)

Mantaro 232 IB

Technický list



Životní prostředí

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Certifikace / štítky kvality vnitřního ovzduší			M1, Phthalate free, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+
REACH			V souladu s předpisy
TVOC (28 dní)	EN 16516		< 5 µg/m³
Obsah pentachlorofenolu	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< detekovatelný limit
Recyklovaný obsah			33 %

Emise formaldehydu

CE-Marking - EN 14041	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.003 mg/m³

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: www.parquetvinyl.cz



EN 14041

