

Volta 232 IB

Technický list



Specifikace produktu

Rigidní vinylová podlaha SPC + IXPE integrovaná podložka	EN ISO 10582	DoP PV2021
Rozměry		232 x 1532 x 6.5(5.5+1) (0.55) mm
	Balení	5 / 1.777 m² / 21 kg
	Paleta	48 / 85.296 m² / 1018 kg
Hustota	EN ISO 23996	± 1750 kg/m³
Instalace		I4F Drop Lock
Různá		10
Textura		Synchronní struktura dřeva (EIR)
Povrchová úprava		Pure Coat (3-4%)
Drážka		Jemná Opti-drážka
Uroveň lesku pod úhlem 60°		3-4 %
Záruční podmínky	Residenční záruka	35 let
	Komerční záruka	20 let
Zátěžová třída	EN ISO 10874	Třída 23, Třída 33
		Intenzivní komerční zatížení
		

Prázdná pole označují rozdíly mezi barvami v rámci kolekce. Konkrétní údaje pro jednotlivé barvy naleznete v tabulce níže.

Proměnné v rámci kolekce

	Povrchová úprava	Textura	Drážka
VOL 232 IB-6337	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Jemná Opti-drážka
VOL 232 IB-6338	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Jemná Opti-drážka
VOL 232 IB-6339	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Jemná Opti-drážka
VOL 232 IB-6356	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Jemná Opti-drážka
VOL 232 IB-6358	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Jemná Opti-drážka

Volta 232 IB

Technický list



Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Požární odolnost	 EN 13501-1		Bfl-s1
Odolnost vůči otlakům	 EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.04 mm
Rozměrová stabilita	 EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Odolnost proti UV záření	 EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Odolnost proti skluzu	 EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.40) / R10
Ochrana proti poškrábání	 EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Odolnost proti skvrnám	 EN 438-2		Skupina 1 a 2 : třída 5 Skupina 3 : třída 5
Opotřebení kancelářskou židlí	 EN 4918 (25000 cycles)	Pouze mírná změna	Bez viditelného poškození
Tepelný odpor	 EN 12664	< 0.15	0.047 m²K/W
Podlahové vytápění			OK (max. +28°C)
Elektrická vodivost (antistatické)	 EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Bakteriální růst			Nefunguje jako substrát
Utlum kročejového zvuku	 EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE integrovaná podložka)

Volta 232 IB

Technický list



Životní prostředí

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Certifikace / štítky kvality vnitřního ovzduší			Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH			V souladu s předpisy
TVOC (28 dní)	EN 16516		< 5 µg/m³
Obsah pentachlorofenolu	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< detekovatelný limit
Recyklovaný obsah			33 %
Emise formaldehydu			
CE-Marking - EN 14041	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.003 mg/m³

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: www.parquetvinyl.cz



EN 14041

