














TECHNICKÝ LIST

SPECIFIKACE VÝROBKU

CZ

Rigidní jádro SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Rozměry	Dlaždice	600 x 300 x (4+1) (0,55) mm
	Balení	13 dlaždic / 2 340 m ² / 19,5 kg
	Paleta	54 krabic / 126,36 m ² / 1063 kg
Hustota	EN ISO 23996	+/- 1650 kg/m ³
Instalace	ISO 24334	I4F Tight Lock (>1,5 KN/m)
Počet unikátních lamel		32
Povrch		Kamenná struktura
Drážka		4-stranná lakovaná drážka
Úroveň lesku	60°	5 %
Záruční podmínky	Rezidenční použití Komerční použití	35 let 20 let
Aplikace	EN ISO 10874	Třída 23/33 – Komerční využití v náročných podmínkách 

VLASTNOSTI VÝROBKU

VLASTNOSTI	TESTOVACÍ METODA	MIN. POŽ.	VÝSLEDEK
Certifikace ve vnitřních prostorech			M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, bez ftalátů, IAC Gold
Požární vlastnosti	 EN 13501-1		Bfl-s1
Odolnost proti otlakům	 EN ISO 24343-1 (2,5 h)	≤ 0,1 mm	0,0 mm
Rozměrová stálost	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0,15 %	0,03 %
Odolnost proti UV záření	 EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Odolnost proti uklouznutí	 EN 13893 DIN 51130	DS (≥ 0,3) R9	DS (0,38) R10
Odolnost proti poškrábání	 EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Odolnost proti opotřebení	EN 13329	≥ 2000 cyklů	≥ 4700 cyklů
Odolnost vůči skvrnám	 EN 438-2		Skupina 1 a 2: třída 5 Skupina 3: Třída 4
Emise formaldehydu	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	0,02 mg/m ³ (E1)
Opotřebení kolečkovou židlí	 EN 425 (25000 cyklů)	Pouze mírná změna	V souladu
Tepelný odpor	EN 12667	< 0,15 m ² K/W	0,042 m ² K/W
Podlahové vytápění			OK (max +28°C)
Elektrické vlastnosti (antistatické)	 EN 1815:2016 A	Napětí ≤ 2,0 kV	0,1 kV
Růst bakterií			Nepůsobí jako substrát
Útlum nárazového hluku	 EN ISO 10140		Δ Lw 18 dB (podložka IXPE)

Pokyny pro čištění a údržbu viz: www.lamett.eu

