

Mantaro 232 IB

Technický list



Specifikace produktu

Rigidní vinylová podlaha SPC + IXPE integrovaná podložka	EN ISO 10582	DoP PV2021
Rozměry	Lamela	232 x 1532 x 6.5(5.5+1) (0.70) mm
	Balení	5 lamel / 1.777 m² / 21 kg
	Paleta	48 / 85.296 m² / 1018 kg
Hustota	EN ISO 23996	± 1750 kg/m³
Instalace		I4F Drop Lock
Různá lamel		60
Textura		Synchronní struktura dřeva (EIR)
Povrchová úprava		
Drážka		4 -stranná frézovaná drážka
Uroveň lesku pod úhlem 60°		2-4 %
Záruční podmínky	Residenční záruka	35 let
	Komerční záruka	20 let
Zátěžová třída	EN ISO 10874	Třída 23, Třída 34
		Velmi intenzivní komerční zatížení



Prázdná pole označují rozdíly mezi barvami v rámci kolekce. Konkrétní údaje pro jednotlivé barvy naleznete v tabulce níže.

Proměnné v rámci kolekce

	Povrchová úprava	Textura	Drážka
MAN 232 IB-24-5611	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	4 -stranná frézovaná drážka
MAN 232 IB-24-5614	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	4 -stranná frézovaná drážka
MAN 232 IB-24-5616	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	4 -stranná frézovaná drážka
MAN 232 IB-24-5619	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	4 -stranná frézovaná drážka
MAN 232 IB-24-5620	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	4 -stranná frézovaná drážka
MAN 232 IB-5611	Matný lesk (2-4 %)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	4 -stranná frézovaná drážka

Mantaro 232 IB

Technický list



Vlastnosti produktu

Vlastnosti		Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Požární odolnost		EN 13501-1		Bfl-s1
Odolnost vůči otlakům		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.04 mm
Rozměrová stabilita		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Odolnost proti UV záření		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Odolnost proti skluzu		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.40) / R10
Ochrana proti poškrábání		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Odolnost proti skvrnám		EN 438-2		Skupina 1 a 2 : třída 5 Skupina 3 : třída 5

Vlastnosti produktu

Vlastnosti		Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Opotřebení kancelářskou židlí		EN 4918 (25000 cycles)	Pouze mírná změna	Bez viditelného poškození
Tepelný odpor		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.047 m²K/W
Podlahové vytápění				OK (max. +28°C)
Elektrická vodivost (antistatické)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Bakteriální růst				Nefunguje jako substrát
Utlum kročejového zvuku		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE integrovaná podložka)

Mantaro 232 IB

Technický list



Životní prostředí

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Certifikace ve vnitřních prostorech			M1, Phthalate free, REACH, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+
TVOC (28 dní)	EN 16516		< 5 µg/m³
Emise formaldehydu			
<i>CE-Marking - EN 14041</i>	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
<i>REACH Annex XVII</i>	EN 16516	< 0.080 mg/m³	0.003 mg/m³
Obsah pentachlorofenolu	CEN/TR 14823	< 5 ppm	< detekovatelný limit
Recyklovaný obsah			33 %

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: www.parquetvinyl.cz

