

Nakuru 192 IB

Technický list



Specifikace produktu

Rigidní vinylová podlaha SPC + IXPE integrovaná podložka	EN ISO 10582	DoP NAK2022
Rozměry	Lamela	192 x 1235 x 7.5(6.5+1) (0.55) mm
	Balení	10 lamel / 2.37 m² / 24.2 kg
	Paleta	44 / 104.28 m² / 1080 kg
Hustota	EN ISO 23996	± 1550 kg/m³
Instalace		I4F Drop Lock
Různá lamel		12
Textura		Synchronní struktura dřeva (EIR)
Povrchová úprava		Pure Coat (3-4%)
Drážka		Jemná Opti-drážka
Uroveň lesku pod úhlem 60°		3-4 %
Záruční podmínky	Residenční záruka	35 let
	Komerční záruka	20 let
Zátěžová třída	EN ISO 10874	Třída 23, Třída 33
		Intenzivní komerční zatížení
		

Prázdná pole označují rozdíly mezi barvami v rámci kolekce. Konkrétní údaje pro jednotlivé barvy naleznete v tabulce níže.

Proměnné v rámci kolekce

	Povrchová úprava	Textura	Drážka
NAK 192 IB-7589	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Jemná Opti-drážka
NAK 192 IB-7590	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Jemná Opti-drážka
NAK 192 IB-7591	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Jemná Opti-drážka
NAK 192 IB-7996	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Jemná Opti-drážka
NAK 192 IB-7998	Pure Coat (3-4%)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Jemná Opti-drážka

Nakuru 192 IB

Technický list



Vlastnosti produktu

Vlastnosti		Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Požární odolnost		EN 13501-1		Bfl-s1
Odolnost vůči otlakům		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.02 mm
Rozměrová stabilita		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.04 %
Odolnost proti UV záření		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Odolnost proti skluzu		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.36) / R10
Ochrana proti poškrábání		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Odolnost proti skvrnám		EN 438-2		Skupina 1 a 2 : třída 5 Skupina 3 : třída 5
Opotřebení kancelářskou židlí		EN 4918 (25000 cycles)	Pouze mírná změna	Bez viditelného poškození
Tepelný odpor		EN 12664	< 0.15	0.047 m²K/W
Podlahové vytápění				OK (max. +28°C)
Elektrická vodivost (antistatické)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Bakteriální růst				Nefunguje jako substrát
Utlum kročejového zvuku		EN ISO 10140		ΔLw 21 dB ΔLin 10 dB

Nakuru 192 IB

Technický list



Životní prostředí

Vlastnosti	Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Certifikace / štítky kvality vnitřního ovzduší			M1, Phthalate free, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+
REACH			V souladu s předpisy
TVOC (28 dní)	EN 16516		< 5 µg/m³
Obsah pentachlorofenolu	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< detekovatelný limit
Recyklovaný obsah			33 %

Emise formaldehydu

CE-Marking - EN 14041	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.003 mg/m³

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: www.parquetvinyl.cz



EN 14041

