

Livaro Dryback 230

Technický list



Specifikace produktu

Lepené vinylové dílce	EN ISO 10582	DoP LIV DB2026
Rozměry	Lamela	230 x 1524 x 2.5 (0.55) mm
	Balení	14 lamel / 4.907 m ² / 21.64 kg
	Paleta	48 / 235.536 m ² / 1094 kg
Hustota	EN ISO 23996	± 1950 kg/m ³
Instalace		Celoplošné lepení
Různá lamel		8
Textura		Synchronní struktura dřeva (EIR)
Povrchová úprava		
Drážka		Pravidelná drážka
Uroveň lesku pod úhlem 60°		2-4 %
Záruční podmínky	Residenční záruka	35 let
	Komerční záruka	20 let
Zátěžová třída	EN ISO 10874	Třída 23, Třída 33, Třída 42
		Intenzivní komerční zatížení
		  

Prázdná pole označují rozdíly mezi barvami v rámci kolekce. Konkrétní údaje pro jednotlivé barvy naleznete v tabulce níže.

Proměnné v rámci kolekce

	Povrchová úprava	Textura	Drážka
LIV DB 230-645	Matný lesk (2-4 %)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Pravidelná drážka
LIV DB 230-646	Matný lesk (2-4 %)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Pravidelná drážka
LIV DB 230-647	Matný lesk (2-4 %)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Pravidelná drážka
LIV DB 230-648	Matný lesk (2-4 %)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Pravidelná drážka
LIV DB 230-649	Matný lesk (2-4 %)	Synchronní struktura dřeva (EIR)	Pravidelná drážka

Livaro Dryback 230

Technický list



Vlastnosti produktu				
Vlastnosti		Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Požární odolnost		EN 13501-1		Bfl-s1
Odolnost vůči otlakům		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.05 mm
Rozměrová stabilita		EN ISO 23999	≤ 0.25	0.07 %
Odolnost proti UV záření		EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Odolnost proti skluzu		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / ≥ R9	DS (0.42) / R9
Ochrana proti poškrábání		EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A1
Odolnost proti skvrnám		EN 438-2		Skupina 1 a 2 : třída 5 Skupina 3 : třída 5
Opotřebení kancelářskou židlí		EN 4918 (25000 cycles)	Pouze mírná změna	Bez viditelného poškození
Odolnost proti otlakům		EN 424	Žádné viditelné poškození	Žádné viditelné poškození
Tepelný odpor		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.011 m²K/W
Podlahové vytápění				OK (max. +28°C)
Elektrická vodivost (antistatické)		EN 1815	≤ 2.0	0.2 kV
Bakteriální růst				Nefunguje jako substrát
Utlum kročejového zvuku		EN ISO 10140		ΔL _{lin} 2 dB ΔL _w 3 dB

Livaro Dryback 230

Technický list



Životní prostředí				
Vlastnosti		Testovací metoda	Min. požadavek	Výsledek
Certifikace / štítky kvality vnitřního ovzduší				Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH				V souladu s předpisy
TVOC (28 dní)		EN 16516		< 5 µg/m³
Obsah pentachlorofenolu		CEN/TR 14823	< 5 ppm	< detekovatelný limit
Recyklovaný obsah				15 %
Emise formaldehydu				
CE-Marking - EN 14041		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.005 mg/m³

Pokyny pro čištění a údržbu naleznete na: www.parquetvinyl.cz



EN 14041

